

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-264085

(43)Date of publication of application : 19.09.2003

(51)Int.Cl. H05B 33/14
H01L 31/04
H01L 51/00
H05B 33/12
H05B 33/22
H05B 33/26

(21)Application number : 2002-352488 (71)Applicant : SEMICONDUCTOR ENERGY
LAB CO LTD

(22)Date of filing : 04.12.2002 (72)Inventor : TSUTSUI TETSUO
YAMAZAKI HIROKO
SEO TETSUSHI

(30)Priority


Priority number : 2001370980 Priority date : 05.12.2001 Priority country : JP

(54) ORGANIC SEMICONDUCTOR ELEMENT, ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE
ELEMENT AND ORGANIC SOLAR CELL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic semiconductor element higher in reliability and also high in yield without need of using a conventional ultrathin film by introducing a novel concept into the structure of a conventional organic semiconductor element, and to improve the efficiency of a photoelectronic device using an organic semiconductor in particular.

SOLUTION: An organic structure obtained by alternately laminating organic thin film layers (functional organic thin film layers) that develop various functions by passing SCLC through them and thin conductor film layers (omeric thin conductor film layers) that develop dark conductivity by a technique such as doping of an acceptor or donner is provided between a positive electrode and a negative electrode.



LEGAL STATUS

| | |
|---|------------|
| [Date of request for examination] | 04.12.2002 |
| [Date of sending the examiner's decision of rejection] | 10.05.2005 |
| [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] | withdrawal |
| [Date of final disposal for application] | 09.05.2006 |
| [Patent number] | |
| [Date of registration] | |
| [Number of appeal against examiner's decision of rejection] | 2005-10630 |
| [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] | 09.06.2005 |
| [Date of extinction of right] | |

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-264085

(P2003-264085A)

(43)公開日 平成15年9月19日(2003.9.19)

| (51)Int.Cl. ⁷ | 識別記号 | F I | テームド*(参考) |
|------------------------------------|------|---------------|-------------|
| H 0 5 B 33/14 | | H 0 5 B 33/14 | A 3 K 0 0 7 |
| H 0 1 L 31/04 | | 33/12 | C 5 F 0 5 1 |
| 51/00 | | 33/22 | B |
| H 0 5 B 33/12 | | | D |
| 33/22 | | 33/26 | A |
| 審査請求 有 請求項の数47 O L (全 19 頁) 最終頁に続く | | | |

(21)出願番号 特願2002-352488(P2002-352488)

(22)出願日 平成14年12月4日(2002.12.4)

(31)優先権主張番号 特願2001-370980(P2001-370980)

(32)優先日 平成13年12月5日(2001.12.5)

(33)優先権主張国 日本 (J P)

(71)出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72)発明者 筒井 哲夫

福岡県春日市紅葉ヶ丘東8丁目66番

(72)発明者 山崎 寛子

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

(72)発明者 瀬尾 哲史

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 有機半導体素子、有機エレクトロルミネッセンス素子及び有機太陽電池

(57)【要約】

【課題】 従来の有機半導体素子の構成に新規な概念を導入することで、従来の超薄膜を用いることなく、より信頼性が高い上に歩留まりも高い有機半導体素子を提供することを課題とする。また、特に有機半導体を用いたフォトエレクトロニクスデバイスにおいては、その効率も向上させることを課題とする。

【解決手段】 SCLCを流すことにより様々な機能を発現する有機薄膜層（機能性有機薄膜層）と、アクセプタまたはドナーをドーピングなどの手法で暗導電性を発現させた導電体薄膜層（オーミック導電体薄膜層）を交互に積層した有機構造体を、陽極と陰極との間に設ける。



【特許請求の範囲】

【請求項1】二つの電極の間に、1番目から n 番目 (n は2以上の整数) までの n 個の機能性有機薄膜層を順次積層してなる有機構造体が設けられた有機半導体素子において、 k 番目 (k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数) の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の機能性有機薄膜層との間には全て、フローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層は、前記機能性有機薄膜層に対してオーム接触していることを特徴とする有機半導体素子。

【請求項2】二つの電極の間に、1番目から n 番目 (n は2以上の整数) までの n 個の機能性有機薄膜層を順次積層してなる有機構造体が設けられた有機半導体素子において、 k 番目 (k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数) の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の機能性有機薄膜層との間には全て、有機化合物を含むフローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層は、前記機能性有機薄膜層に対してオーム接触していることを特徴とする有機半導体素子。

【請求項3】二つの電極の間に、1番目から n 番目 (n は2以上の整数) までの n 個の機能性有機薄膜層を順次積層してなる有機構造体が設けられた有機半導体素子において、 k 番目 (k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数) の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の機能性有機薄膜層との間には全て、有機化合物を含むフローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層には、前記有機化合物に対するアクセプタまたはドナーの少なくとも一方が含まれていることを特徴とする有機半導体素子。

【請求項4】二つ電極の間に、1番目から n 番目 (n は2以上の整数) までの n 個の機能性有機薄膜層を順次積層してなる有機構造体が設けられた有機半導体素子において、 k 番目 (k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数) の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の機能性有機薄膜層との間には全て、有機化合物を含むフローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層には、前記有機化合物に対するアクセプタまたはドナーの両方が含まれていることを特徴とする有機半導体素子。

【請求項5】請求項3または請求項4に記載の有機半導体素子において、前記機能性有機薄膜層の前記導電体薄膜層に接している領域は、前記有機化合物と同一の有機化合物を含むことを特徴とする有機半導体素子。

【請求項6】請求項4に記載の有機半導体素子において、前記導電体薄膜層は、前記有機化合物にアクセプタを添加した第一の層と、前記有機化合物と同一の有機化合物にドナーを添加した第二の層と、を積層してなる構造であり、前記第一の層が前記第二の層よりも陰極側に位置することを特徴とする有機半導体素子。

【請求項7】請求項6に記載の有機半導体素子において、前記機能性有機薄膜層の前記導電体薄膜層に接して

いる領域は、前記有機化合物と同一の有機化合物を含むことを特徴とする有機半導体素子。

【請求項8】請求項4に記載の有機半導体素子において、前記導電体薄膜層は、第一の有機化合物にアクセプタを添加した第一の層と、前記第一の有機化合物とは異なる第二の有機化合物にドナーを添加した第二の層と、を積層してなる構造であり、前記第一の層が前記第二の層よりも陰極側に位置することを特徴とする有機半導体素子。

10 【請求項9】請求項8に記載の有機半導体素子において、前記機能性有機薄膜層の前記第一の層に接している領域は、前記第一の有機化合物と同一の有機化合物を含むことを特徴とする有機半導体素子。

【請求項10】請求項8に記載の有機半導体素子において、前記機能性有機薄膜層の前記第二の層に接している領域は、前記第二の有機化合物と同一の有機化合物を含むことを特徴とする有機半導体素子。

20 【請求項11】請求項1乃至請求項10のいずれか一項に記載の有機半導体素子において、前記機能性有機薄膜層はパイボラ性の有機化合物からなることを特徴とする有機半導体素子。

【請求項12】請求項1乃至請求項10のいずれか一項に記載の有機半導体素子において、前記機能性有機薄膜層は、正孔輸送材料からなる少なくとも一つの正孔輸送層と電子輸送材料からなる少なくとも一つの電子輸送層を有し、前記正孔輸送層は前記電子輸送層よりも陽極側に位置していることを特徴とする有機半導体素子。

30 【請求項13】陽極と陰極との間に、電流を流すことで発光を呈する1番目から n 番目 (n は2以上の整数) までの n 個の機能性有機薄膜層を順次積層してなる有機構造体が設けられた有機エレクトロルミネッセンス素子において、 k 番目 (k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数) の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の機能性有機薄膜層との間には全て、フローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層は、前記機能性有機薄膜層に対してオーム接触していることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

40 【請求項14】陽極と陰極との間に、電流を流すことで発光を呈する1番目から n 番目 (n は2以上の整数) までの n 個の機能性有機薄膜層を順次積層してなる有機構造体が設けられた有機エレクトロルミネッセンス素子において、 k 番目 (k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数) の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の機能性有機薄膜層との間には全て、有機化合物を含むフローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層は、前記機能性有機薄膜層に対してオーム接触していることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

50 【請求項15】陽極と陰極との間に、電流を流すことで発光を呈する1番目から n 番目 (n は2以上の整数) までの n 個の機能性有機薄膜層を順次積層してなる有機構造

体が設けられた有機エレクトロルミネッセンス素子において、 k 番目 (k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数) の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の有機薄膜層との間には全て、有機化合物を含むフローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層には、前記有機化合物に対するアクセプタまたはドナーの少なくとも一方が含まれていることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項16】陽極と陰極との間に、電流を流すことで発光を呈する1番目から n 番目 (n は2以上の整数) までの n 個の機能性有機薄膜層を順次積層してなる有機構造体が設けられた有機エレクトロルミネッセンス素子において、 k 番目 (k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数) の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の機能性有機薄膜層との間には全て、有機化合物を含むフローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層には、前記有機化合物に対するアクセプタまたはドナーの両方が含まれていることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項17】請求項15または請求項16に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記機能性有機薄膜層の前記導電体薄膜層に接している領域は、前記有機化合物と同一の有機化合物を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項18】請求項16に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記導電体薄膜層は、前記有機化合物にアクセプタを添加した第一の層と、前記有機化合物と同一の有機化合物にドナーを添加した第二の層と、を積層してなる構造であり、前記第一の層が前記第二の層よりも陰極側に位置することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項19】請求項18に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記機能性有機薄膜層の前記導電体薄膜層に接している領域は、前記有機化合物と同一の有機化合物を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項20】請求項16に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記導電体薄膜層は、第一の有機化合物にアクセプタを添加した第一の層と、前記第一の有機化合物とは異なる第二の有機化合物にドナーを添加した第二の層と、を積層してなる構造であり、前記第一の層が前記第二の層よりも陰極側に位置することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項21】請求項20に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記機能性有機薄膜層の前記第一の層に接している領域は、前記第一の有機化合物と同一の有機化合物を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項22】請求項20に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記機能性有機薄膜層の前記

第二の層に接している領域は、前記第二の有機化合物と同一の有機化合物を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項23】請求項13乃至請求項22のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記機能性有機薄膜層はバイポーラ性の有機化合物から成ることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項24】請求項13乃至請求項22のいずれか一項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記機能性有機薄膜層は、正孔輸送材料からなる少なくとも一つの正孔輸送層と電子輸送材料からなる少なくとも一つの電子輸送層を有し、前記正孔輸送層は前記電子輸送層よりも陽極側に位置していることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項25】請求項23に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記バイポーラ性の有機化合物は π 共役系を有する高分子化合物を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項26】請求項23に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記バイポーラ性の有機化合物は π 共役系を有する高分子化合物を含み、かつ、前記導電体薄膜層は前記 π 共役系を有する高分子化合物を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項27】請求項23に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記バイポーラ性の有機化合物は π 共役系を有する高分子化合物を含み、かつ、前記導電体薄膜層は、アクセプタまたはドナーを添加した導電性高分子化合物を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項28】請求項24に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記導電体薄膜層は、前記正孔輸送材料または前記電子輸送材料のうち少なくとも一方を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項29】請求項24に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記導電体薄膜層は、前記正孔輸送材料および前記電子輸送材料の両方を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項30】二つの電極の間に、光を吸収することで起電力を生じる1番目から n 番目 (n は2以上の整数) までの n 個の機能性有機薄膜層を順次積層してなる有機構造体が設けられた有機太陽電池において、 k 番目 (k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数) の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の機能性有機薄膜層との間には全て、フローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層は、前記機能性有機薄膜層に対してオーム接触していることを特徴とする有機太陽電池。

【請求項31】二つの電極の間に、光を吸収することで

起電力を生じる 1 番目から n 番目 (n は 2 以上の整数) までの n 個の機能性有機薄膜層を順次積層してなる有機構造体が設けられた有機太陽電池において、 k 番目 (k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数) の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の機能性有機薄膜層との間には全て、有機化合物を含むフローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層は、前記機能性有機薄膜層に対してオーム接触していることを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 3 2】二つの電極の間に、光を吸収することで起電力を生じる 1 番目から n 番目 (n は 2 以上の整数) までの n 個の機能性有機薄膜層を順次積層してなる有機構造体が設けられた有機太陽電池において、 k 番目 (k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数) の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の機能性有機薄膜層との間には全て、有機化合物を含むフローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層には、前記有機化合物に対するアクセプタまたはドナーの少なくとも一方が含まれていることを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 3 3】二つの電極の間に、光を吸収することで起電力を生じる 1 番目から n 番目 (n は 2 以上の整数) までの n 個の機能性有機薄膜層を順次積層してなる有機構造体が設けられた有機太陽電池において、 k 番目 (k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数) の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の機能性有機薄膜層との間には全て、有機化合物を含むフローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層には、前記有機化合物に対するアクセプタまたはドナーの両方が含まれていることを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 3 4】請求項 3 2 または請求項 3 3 に記載の有機太陽電池において、前記機能性有機薄膜層の前記導電体薄膜層に接している領域は、前記有機化合物と同一の有機化合物を含むことを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 3 5】請求項 3 3 に記載の有機太陽電池において、前記導電体薄膜層は、前記有機化合物にアクセプタを添加した第一の層と、前記有機化合物と同一の有機化合物にドナーを添加した第二の層と、を積層してなる構造であり、前記第一の層が前記第二の層よりも陰極側に位置することを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 3 6】請求項 3 5 に記載の有機太陽電池において、前記機能性有機薄膜層の前記導電体薄膜層に接している領域は、前記有機化合物と同一の有機化合物を含むことを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 3 7】請求項 3 3 に記載の有機太陽電池において、前記導電体薄膜層は、第一の有機化合物にアクセプタを添加した第一の層と、前記第一の有機化合物とは異なる第二の有機化合物にドナーを添加した第二の層と、を積層してなる構造であり、前記第一の層が前記第二の層よりも陰極側に位置することを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 3 8】請求項 3 7 に記載の有機太陽電池において、前記機能性有機薄膜層の前記第一の層に接している領域は、前記第一の有機化合物と同一の有機化合物を含むことを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 3 9】請求項 3 7 に記載の有機太陽電池において、前記機能性有機薄膜層の前記第二の層に接している領域は、前記第二の有機化合物と同一の有機化合物を含むことを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 4 0】請求項 3 0 乃至請求項 3 9 のいずれか一項に記載の有機太陽電池において、前記機能性有機薄膜層はバイポーラ性の有機化合物から成ることを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 4 1】請求項 3 0 乃至請求項 3 9 のいずれか一項に記載の有機太陽電池において、前記機能性有機薄膜層は、少なくとも一つの正孔輸送層と少なくとも一つの電子輸送層を有し、前記正孔輸送層は前記電子輸送層よりも陽極側に位置していることを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 4 2】請求項 4 0 に記載の有機太陽電池において、前記バイポーラ性の有機化合物は π 共役系を有する高分子化合物を含むことを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 4 3】請求項 4 0 に記載の有機太陽電池において、前記バイポーラ性の有機化合物は π 共役系を有する高分子化合物を含み、かつ、前記導電体薄膜層は前記 π 共役系を有する高分子化合物を含むことを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 4 4】請求項 4 0 に記載の有機太陽電池において、前記バイポーラ性の有機化合物は π 共役系を有する高分子化合物を含み、かつ、前記導電体薄膜層は、アクセプタまたはドナーを添加した導電性高分子化合物を含むことを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 4 5】請求項 4 1 に記載の有機太陽電池において、前記導電体薄膜層は、前記正孔輸送材料または前記電子輸送材料のうち少なくとも一方を含むことを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 4 6】請求項 4 1 に記載の有機太陽電池において、前記導電体薄膜層は、前記正孔輸送材料および前記電子輸送材料の両方を含むことを特徴とする有機太陽電池。

【請求項 4 7】請求項 1 乃至請求項 3 7 のいずれか一項に記載の有機半導体素子または有機エレクトロルミネッセンス素子または有機太陽電池において、前記導電体薄膜層の導電率は、 $10^{-10} \text{ S}/\text{m}^2$ 以上であることを特徴とする有機半導体素子または有機エレクトロルミネッセンス素子または有機太陽電池。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、有機半導体を用いたエレクトロニクスデバイスに関する。中でも特に、光電変換素子や EL 素子などのフォトエレクトロニクスデバ

イスに関する。

【0002】

【従来の技術】有機化合物は無機化合物に比べて、材料系が多様であり、適した分子設計により様々な機能を有する材料を合成できる可能性がある。また、膜等の形成物が柔軟性に富み、さらには高分子化することにより加工性にも優れるという特長もある。これらの利点から、近年、機能性有機材料を用いたフォトニクスやエレクトロニクスに注目が集まっている。

【0003】有機材料の光物性を利用したフォトニクスは、現在の工業技術において既に重要な役割を果たしている。例えば、フォトレジストなどの感光材料は、半導体の微細加工に用いられるフォトリソグラフィ技術にとって欠かせない材料である。加えて、有機化合物自体、光の吸収およびそれに伴う発光（蛍光や燐光）という性質を有しているため、レーザー色素等の発光材料としての用途も大きい。

【0004】一方、有機化合物はそれ自身キャリアを持たない材料であるため、本質的には優れた絶縁性を有する。従って、有機材料の電気物性を利用したエレクトロニクスに関しては、旧来は絶縁体としての機能を利用することが主であり、絶縁材料、保護材料、被覆材料として使用されてきた。

【0005】しかしながら、本質的には絶縁体である有機材料に大量の電流を流す手段は存在し、エレクトロニクスの分野でも実用されつつある。この手段は、大きく分けると二通りに分けられる。

【0006】そのうちの一つは、導電性高分子に代表されるように、 π 共役系有機化合物にアクセプタ（電子受容体）またはドナー（電子供与体）をドーピングすることにより、その π 共役系有機化合物にキャリアを持たせる手段である（非特許文献1参照）。ドーピングを増やすことによってキャリアはある程度の領域まで増加していくため、暗導電率もそれに伴い上昇し、多くの電流が流れるようになる。

【0007】

【非特許文献1】Hideki Shirakawa, Edwin J. Louis, Alan G. MacDiarmid, Chwan K. Chiang, and Alan J. Heeger, "Synthesis of Electrically Conducting Organic Polymers: Halogen Derivatives of Polyacetylene, (CH) $_x$ ", Chem. Comm., 1977, 16, 578-580

【0008】その電流量は、通常の半導体かそれ以上のレベルにまで到達できるため、このような挙動を示す材料の一群は、有機半導体（場合によっては有機導電体）と呼ぶことができる。

【0009】このように、アクセプタまたはドナーをドーピングすることによって暗導電率を向上させ、有機材料に電流を流す手段は、一部では既にエレクトロニクスの分野で応用されている。例えば、ポリアニリンやポリアセ

ンを用いた充電可能な二次電池や、ポリピロールを用い

た電界コンデンサなどがある。

【0010】有機材料に大量の電流を流すもう一つの手段は、空間電荷制限電流（SCLC; Space Charge Limited Current）を利用する手段である。SCLCとは、外部から空間電荷を注入して移動させることにより流れる電流であり、その電流密度はチャイルドの法則、すなわち下記式（1）で表される。 J は電流密度、 ϵ は比誘電率、 ϵ_0 は真空誘電率、 μ はキャリア移動度、 V は電圧、 d は V が印加されている電極間の距離（以下、「厚さ」と記す）である。

【0011】

$$\text{【数1】 } J = 9/8 \cdot \epsilon \cdot \epsilon_0 \mu \cdot V^2 / d^3 \quad (1)$$

【0012】なお、上記式（1）で表されるSCLCは、SCLCが流れる際のキャリアのトラップを一切仮定しない式である。キャリアのトラップによって制限される電流はTCLC（Trap Charge Limited Current）と呼ばれ、電圧のべき乗に比例するが、これらはどちらもバルク律速の電流であるので以下では同様の扱いとする。

【0013】ここで、対比のために、オームの法則に従うオーム電流が流れる際の電流密度を表す式を、下記式（2）に示す。 σ は導電率、 E は電界強度である。

【0014】

$$\text{【数2】 } J = \sigma E = \sigma \cdot V / d \quad (2)$$

【0015】式（2）中の導電率 σ は、 $\sigma = ne\mu$ （ n はキャリア密度、 e は電荷）で表されるため、キャリア密度が流れる電流量の支配因子に含まれる。したがって、ある程度のキャリア移動度を持つ有機材料に対し、先に述べたようなドーピングによるキャリア密度の増大を図らない限り、通常キャリアがほとんど存在しない有機材料にはオーム電流は流れない。

【0016】ところが、式（1）を見てわかるとおり、SCLCを決定する因子は、誘電率、キャリア移動度、電圧、および厚さであり、キャリア密度は関係ない。すなわち、キャリアを持たない絶縁体である有機材料であっても、厚さ d を十分薄くし、キャリア移動度 μ が大きい材料を選ぶことにより、外部からキャリアを注入して電流を流すことができるのである。

【0017】この手段を用いた場合でも、その電流量は、通常の半導体かそれ以上のレベルにまで到達できるため、キャリア移動度 μ が大きい有機材料、言い換えれば潜在的にキャリアを輸送できる有機材料は有機半導体と呼ぶことができる。

【0018】ところで、このようなSCLCを利用した有機半導体素子の中でも特に、機能性有機材料の光物性・電気物性の両方を活かしたフォトエレクトロニクスデバイスとして、有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、「有機EL素子」と記す）が近年めざましい発展を見せている。

【0019】有機EL素子の最も基本的な構造は、1987年にC.W.Tang等によって報告されている（非特許文献2参

10

20

30

40

50

照)。非特許文献2で報告されている素子は、正孔輸送性の有機化合物と電子輸送性の有機化合物とを積層させた合計約100 nm程度の有機薄膜を電極で挟んだダイオード素子の一種であり、電子輸送性の化合物として発光性の材料(蛍光材料)を用いている。このような素子に電圧を印加することにより、発光ダイオードのように発光を取り出すことができる。

【0020】

【非特許文献2】C.W.Tang and S.A.Vanslyke, "Organic electroluminescent diodes", Applied Physics Letters, Vol.51, No.12, 913-915 (1987)

【0021】その発光機構は、電極で挟んだ有機薄膜に電圧を加えることにより、電極から注入された正孔および電子が有機薄膜中で再結合して励起状態の分子(以下、「分子励起子」と記す)を形成し、その分子励起子が基底状態に戻る際に光が放出されると考えられている。

【0022】なお、有機化合物が形成する分子励起子の種類としては一重項励起状態と三重項励起状態が可能であり、基底状態は通常一重項状態であるため、一重項励起状態からの発光は蛍光、三重項励起状態からの発光は燐光と呼ばれる。本明細書中においては、どちらの励起状態が発光に寄与する場合も含むこととする。

【0023】このような有機EL素子において、通常、有機薄膜は100~200nm程度の薄膜で形成される。また、有機EL素子は、有機薄膜そのものが光を放出する自発光型の素子であるため、従来の液晶ディスプレイに用いられているようなバックライトも必要ない。したがって、有機EL素子は極めて薄型軽量に作製できることが大きな利点である。

【0024】また、例えば100~200nm程度の有機薄膜において、キャリアを注入してから再結合に至るまでの時間は、有機薄膜のキャリア移動度を考えると数十ナノ秒程度であり、キャリアの再結合から発光までの過程を含めてもマイクロ秒オーダー以内で発光に至る。したがって、非常に応答速度が速いことも特長の一つである。

【0025】こういった薄型軽量・高速応答性などの特性から、有機EL素子は次世代のフラットパネルディスプレイ素子として注目されている。また、自発光型であり視野角が広いことから、視認性も比較的良好であり、携帯機器の表示画面に用いる素子として有効と考えられている。

【0026】また、有機EL素子の他にも、潜在的にキャリアを輸送できる、すなわちある程度のキャリア移動度を有する有機材料(有機半導体)を用いた有機半導体素子の代表例として、有機太陽電池が挙げられる。

【0027】これは言わば、有機EL素子と逆の機構を利用するものである。すなわち、最も基本的な構成は有機EL素子と同様であり、二層構造の有機薄膜を電極で挟んだ構造である(非特許文献3参照)。光をその有機薄膜

に吸収させることによって生じる光電流を利用し、起電力を得ることができる。このとき流れる電流は、光によって生じたキャリアが有機材料のキャリア移動度を利用して流れるものと考えてよい。

【0028】

【非特許文献3】C.W.Tang, "Two-layer organic photo voltaic cell", Applied Physics Letters, vol.48, No.2, 183-185(1986)

【0029】このように、エレクトロニクスの分野においては本来絶縁体としての用途しか考えられなかった有機材料は、有機半導体をうまく工夫することによって、様々なエレクトロニクスデバイス、フォトエレクトロニクスデバイスの中心的機能を担わせることができるため、有機半導体の研究が現在盛んに行われている。

【0030】以上では、本質的には絶縁体である有機材料に電流を流す手段として、有機半導体を用いた二通りの手法を先に述べた。しかしながら、その二通りの手法は、いずれもそれぞれ異なる欠点を有している。

【0031】まず、有機半導体にアクセプタやドナーをドーピングすることによってキャリア密度を増大させる場合、確かに導電性は向上するものの、その有機半導体自身がもともと持っていた固有の物性(光吸収特性、蛍光特性など)が失われる。例えば、蛍光を発する π 共役系の高分子材料に対してアクセプタやドナーをドーピングすると、導電性は上昇するが発光しなくなるのである。したがって、導電性という機能を得る代わりに、有機材料が持っている他の多様な機能は犠牲にされてしまうと言ってもよい。

【0032】また、アクセプタやドナーのドーピング量を調節することによって様々な導電率を達成できるというメリットはあるが、どれほどアクセプタやドナーをドーピングしてキャリアを増やしても、金属や金属に準ずる無機化合物(窒化チタンなどの無機化合物導電体)ほどのキャリア密度を安定に得ることは困難である。つまり、導電率に関して無機材料の導電体を上回ることは幾つかの例を除いて極めて困難であり、加工性や柔軟性に富むことしかメリットが残らなくなってしまう。

【0033】一方、SCLC(以下では光電流も含める)を有機半導体に流す場合、有機半導体自身がもともと持っていた固有の物性は失われることはない。代表的な例はまさに有機EL素子であり、電流を流しつつも、蛍光材料(あるいは燐光材料)の発光を利用している。有機太陽電池も、有機半導体の光吸収という機能を利用している。

【0034】ところが、式(1)を見てわかるとおり、SCLCは厚さ d の3乗に反比例するため、極めて薄い膜の両面に電極を挟んだ構造でしか流すことができない。より具体的には、有機材料の一般的なキャリア移動度を考えると、100nm~200nm程度の超薄膜にしなければならない。

【0035】確かに、上記のような超薄膜とすることによって、低い電圧で多くのSCLCが流せる。非特許文献2で述べたような有機EL素子も、有機薄膜の厚みを100nm程度の均一な超薄膜としたことが成功の要因の一つである。

【0036】しかしながら、この厚み d を極めて薄くしなければならないということ自体が、SCLCを流す際の最大の問題点となってくる。まず、100nm程度の薄膜では、ピンホールなどの欠陥が生じやすく、それを起点にショートなどの不良が発生して歩留まりが悪くなる恐れがある。また、薄膜の機械的な強度も低くなる上に、超薄膜であるがゆえに作製プロセスも自ずと限られてきてしまう。

【0037】また、SCLCを電流として利用する場合、有機半導体自身がもともと持っていた固有の物性は失われることはなく、様々な機能が発現できることがメリットであるが、SCLCが流れることによってその有機半導体の機能の劣化は促進される。例えば有機EL素子を例にとってみれば、初期輝度にはほぼ反比例、言い換えれば流す電流の量に反比例する形で素子寿命（発光輝度の半減期）が悪くなるということが知られている（非特許文献4参照）。

【0038】

【非特許文献4】佐藤佳晴、「応用物理学会 有機分子・バイオエレクトロニクス分科会誌」、Vol.11, No.1 (2000)、86-99

【0039】以上で述べたように、アクセプタないしはドナーをドーピングして導電性を発現させるデバイスは、導電性以外の機能を消失してしまう。また、SCLCを利用して導電性を発現させるデバイスは、超薄膜に大量の電流を流すことが原因で素子の信頼性などに問題点が生じているのである。

【0040】ところで、有機EL素子や有機太陽電池のような有機半導体を用いたフォトエレクトロニクスデバイスは、その効率にも問題を抱えている。

【0041】例えば有機EL素子を例にとってみる。有機EL素子の発光機構は先に述べた通り、注入された正孔と電子が再結合することで光に変換される。従って理論的には、一個の正孔および一個の電子の再結合から、最大で一個のフォトンを取り出すことができることになり、複数のフォトンを取り出すことはできない。つまり、内部量子効率（注入されたキャリアの数に対して放出されるフォトン数）は最大で1である。

【0042】しかしながら現実的には、内部量子効率を1に近づけることさえ困難である。例えば発光体として蛍光材料を用いた有機EL素子の場合、一重項励起状態（ S^* ）と三重項励起状態（ T^* ）の統計的な生成比率が $S^*:T^*=1:3$ であると考えられている（非特許文献5参照）ため、その内部量子効率の理論的限界は0.25となる。さらに、その蛍光材料の蛍光量子収率 ϕ_f が1でない限り、内部量子効率は0.25よりもさらに下がる。

【0043】

【非特許文献5】筒井哲夫、「応用物理学会有機分子・バイオエレクトロニクス分科会・第3回講習会テキスト」、P.31 (1993)

【0044】近年は、蛍光材料を用いることで三重項励起状態からの発光を利用し、内部量子効率の理論的限界を0.75~1に近づけようという試みがなされており、実際に蛍光材料を超える効率が達成されている。しかしながら、これも蛍光材料の蛍光量子収率 ϕ_f が高い材料を用いなければならないため、材料の選択幅がどうしても限られてしまう。室温で発光を放出できる有機化合物が、極めてまれなためである。

【0045】つまり、有機EL素子の電流効率（流した電流に対して生じる輝度）を向上させる手段を講じることができれば、極めて大きな革新になるのである。電流効率が向上すれば、より少ない電流で多くの輝度を出せる。逆に言えば、ある輝度を達成するのに流す電流を少なくすることができるため、先に述べたような超薄膜に大量の電流を流すことで生じる劣化も小さくなる。

【0046】有機EL素子とは逆の機構、すなわち有機太陽電池のような光電変換に関しても、効率が悪いのが現状である。従来の有機半導体を用いた有機太陽電池の場合、先に述べたように超薄膜を用いなければ電流が流れず、従って起電力も生じない。しかしながら超薄膜にしてしまうと、光の吸収効率がよくない（光を吸収しきれない）という問題が生じる。このことが効率が悪い大きな要因であると思われる。

【0047】

【発明が解決しようとする課題】以上のことから、有機半導体を用いたエレクトロニクスデバイスにおいて、有機材料固有の物性を活かしつつ大量の電流を流そうとすると、信頼性や歩留まりに悪影響を与えてしまうという欠点がある。さらに、特にフォトエレクトロニクスデバイスにおいては、そのデバイスの効率もよくない。これらの問題点は基本的に、従来の有機半導体素子の「超薄膜」構造に由来するものであると言ってもよい。

【0048】従って本発明では、従来の有機半導体素子の構成に新規な概念を導入することで、従来の超薄膜を用いることなく、より信頼性が高い上に歩留まりも高い有機半導体素子を提供することを課題とする。また、特に有機半導体を用いたフォトエレクトロニクスデバイスにおいては、その効率も向上させることを課題とする。

【0049】

【課題を解決するための手段】本発明者は、鋭意検討を重ねた結果、アクセプタないしはドナーをドーピングして導電性を発現させる有機半導体と、SCLCを利用して導電性を発現させる有機半導体とを組み合わせることにより、上記課題を解決できる手段を考案した。その最も基本的な構成を図1に示す。

【0050】図1は、SCLCを流すことにより様々な機能

を発現する有機薄膜層（本明細書においては、「機能性有機薄膜層」と記す）と、アクセプタまたはドナーをドープするなどの手法で暗導電性を発現させたフローティング状の導電体薄膜層を交互に積層した有機構造体を、陽極と陰極との間に設けた有機半導体素子である。

【0051】ここで重要なことは、導電体薄膜層は機能性有機薄膜層に対し、ほぼオーミックに接続できるような構成が好ましいことである（この場合の導電体薄膜層を特に、「オーミック導電体薄膜層」と記す）。言い換えれば、導電体薄膜層と機能性有機薄膜層との間の障壁をなくすか、あるいは極めて小さくするということである。

【0052】このような構成とすることにより、各オーミック導電体薄膜層から各機能性有機薄膜層に対し、正孔と電子が容易に注入される。例えば、図1で $n=2$ とした素子における、その概念図を図2に示す。図2において、陽極と陰極との間に電圧を印加した場合、1番目のオーミック導電体薄膜層から1番目の機能性有機薄膜層に対しては電子が、1番目のオーミック導電体薄膜層から2番目の機能性有機薄膜層に対しては正孔が、容易に注入される。外部回路から見れば、陽極から陰極に向かって正孔が、陰極から陽極に向かって正孔が流れている（図2(a)）わけだが、オーミック導電体薄膜層から電子と正孔の両方が逆方向へ向けて流れ出ているという見方もできる（図2(b)）。

【0053】ここで、各機能性有機薄膜層を100nm~200nm、あるいはそれ以下とすることにより、各機能性有機薄膜層に注入されたキャリアはSCLCとして流れることができる。すなわち、各機能性有機薄膜層においては、有機材料固有の物性に由来する機能（発光など）を発現することができる。

【0054】しかも、本発明の基本構造を適用すれば、有機構造体をいくらでも厚くすることができるため、極めて有用である。つまり、従来の素子（陽極301と陰極302との間に機能性有機薄膜層303を挟んだ素子）が、ある電圧 V を d の膜厚に印加することで J の電流密度を得られるとする（図3(a)）。ここで、同様に d の膜厚を持つ n 個の機能性有機薄膜層303と $n-1$ 個のオーミック導電体薄膜層304とを交互に積層した本発明の場合（図3(b)）、これまでは d の膜厚（従来であれば100nm~200nm）にしかSCLCが流せなかったものが、見かけ上は、 nd の膜厚に対して図3(a)と同様 J の電流密度を持つSCLCを流しているかようになる。つまり、見かけ上は図3(c)のようになるわけだが、これは従来の素子では不可能なことである（どんなに電圧を印加しても、SCLCは膜厚が大きくなると急激に流れなくなるため）。

【0055】無論この場合、単純に考えて、電圧は nV だけ必要となる。しかしながら、有機半導体を用いたエレクトロニクスデバイスにおいて、有機材料固有の物性を活かしつつ大量の電流を流そうとすると信頼性や歩留ま

りに悪影響を与えてしまうという欠点を、容易に克服することができる。

【0056】このように、機能性有機薄膜層と導電体薄膜層とを交互に積層した有機構造体を陽極と陰極との間に設けることにより、有機半導体素子において従来よりも厚い膜厚でSCLCを流すことができるという概念は、これまで存在しなかった。この概念は、SCLCを流して発光を取り出す有機EL素子や、その逆の機構とも言える光電流を利用する有機太陽電池はもちろんのこと、その他の有機半導体素子にも広く応用することが可能である。

【0057】そこで本発明では、陽極と陰極との間に、1番目から n 番目（ n は2以上の整数）までの n 個の機能性有機薄膜層を順次積層してなる有機構造体が設けられた有機半導体素子において、 k 番目（ k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数）の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の機能性有機薄膜層との間には全て、フローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層は、前記機能性有機薄膜層に対してオーム接触していることを特徴とする。

【0058】この場合、前記導電体薄膜層として、金属や導電性無機化合物を用いるのではなく、有機化合物とする方が好ましい。特に透明性が必要となるフォトエレクトロニクスデバイスの場合は、有機化合物の方が好適である。

【0059】従って本発明では、陽極と陰極との間に、1番目から n 番目（ n は2以上の整数）までの n 個の機能性有機薄膜層を順次積層してなる有機構造体が設けられた有機半導体素子において、 k 番目（ k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数）の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の機能性有機薄膜層との間には全て、有機化合物を含むフローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層は、前記機能性有機薄膜層に対してオーム接触していることを特徴とする。

【0060】また、前記導電体薄膜層と機能性有機薄膜層とをオーミック接触またはそれに近い接触をさせるため、先に述べたように、前記導電体薄膜層を有機化合物で形成し、アクセプタまたはドナーをドープすることが重要な手段となる。

【0061】従って本発明では、陽極と陰極との間に、1番目から n 番目（ n は2以上の整数）までの n 個の機能性有機薄膜層を順次積層してなる有機構造体が設けられた有機半導体素子において、 k 番目（ k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数）の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の機能性有機薄膜層との間には全て、有機化合物を含むフローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層には、前記有機化合物に対するアクセプタまたはドナーの少なくとも一方が含まれていることを特徴とする。

【0062】また本発明では、陽極と陰極との間に、1番目から n 番目（ n は2以上の整数）までの n 個の機能性

有機薄膜層を順次積層してなる有機構造体が設けられた有機半導体素子において、 k 番目 (k は、 $1 \leq k \leq (n-1)$ なる整数)の機能性有機薄膜層と $k+1$ 番目の機能性有機薄膜層との間には全て、有機化合物を含むフローティング状の導電体薄膜層が設けられており、前記導電体薄膜層には、前記有機化合物に対するアクセプタおよびドナーの両方が含まれていることを特徴とする。

【0063】なお、導電体薄膜層にアクセプタやドナーをドーピングする際、機能性有機薄膜層に用いられている有機化合物と、導電体薄膜層に用いられている有機化合物とを同一のもので接続する（つまり、機能性有機薄膜層に用いている有機化合物を導電体薄膜層に含有させ、導電体薄膜層にはアクセプタやドナーをドーピングすることにより、より簡単なプロセスで素子を作製することができる。

【0064】ところで、導電体薄膜層にアクセプタとドナーの両方が含まれる場合、前記導電体薄膜層は、有機化合物にアクセプタを添加した第一の層と、前記有機化合物と同一の有機化合物にドナーを添加した第二の層と、を積層してなる構造であり、前記第一の層が前記第二の層よりも陰極側に位置する構造が好適である。

【0065】また、そのような場合も、機能性有機薄膜層に用いられている有機化合物と、導電体薄膜層に用いられている有機化合物とを同一のもので接続することが好ましい。

【0066】ところで、導電体薄膜層にアクセプタとドナーの両方が含まれる場合、前記導電体薄膜層は、第一の有機化合物にアクセプタを添加した第一の層と、前記第一の有機化合物とは異なる第二の有機化合物にドナーを添加した第二の層と、を積層してなる構造であり、前記第一の層が前記第二の層よりも陰極側に位置する構造も好適である。

【0067】この場合も、機能性有機薄膜層に用いられている有機化合物と、前記第一の層に用いられている有機化合物とを同一のもので接続することが好ましい。また、機能性有機薄膜層に用いられている有機化合物と、前記第二の層に用いられている有機化合物とを同一のもので接続することが好ましい。

【0068】機能性有機薄膜層の構成としては、バイポーラ性の有機化合物を用いて作製してもよいし、正孔輸送層と電子輸送層を積層するなどモノポーラ性の有機化合物を組み合わせ用いてもよい。

【0069】以上で述べたような素子構造は、有機半導体素子の中でも特に、発光や光吸収に関連するフォトエレクトロニクス分野において効率を高めることができるため、極めて有用である。つまり、機能性有機薄膜層を、電流を流すことで発光を呈する有機化合物で構成することで、信頼性が高く、効率のよい有機EL素子とすることができる。また、機能性有機薄膜層を、光を吸収することで光電流が生じる（起電力を生じる）有機化合物

で構成することで、信頼性が高く、効率のよい有機太陽電池とすることができる。

【0070】従って本発明では、以上で述べた機能性有機薄膜層を、有機EL素子の機能や有機太陽電池の機能を発現できる構成とした有機半導体素子に関しても、全て含むものとする。

【0071】なお、特に有機EL素子において、機能性有機薄膜層をバイポーラ性の有機化合物で構成する場合、前記バイポーラ性の有機化合物は π 共役系を有する高分子化合物を含むことが好適である。またその際、導電体薄膜層に対しても前記 π 共役系を有する高分子化合物を用い、アクセプタやドナーをドーピングして暗導電率を向上させる手法が好ましい。あるいは、導電体薄膜層として、アクセプタまたはドナーを添加した導電性高分子化合物を用いてもよい。

【0072】また、有機EL素子において、正孔輸送材料からなる正孔輸送層と電子輸送材料からなる電子輸送層を積層するなど、モノポーラ性の有機化合物を組み合わせ機能性有機薄膜層を構成する場合、導電体薄膜層に対しても、前記正孔輸送材料または前記電子輸送材料のうち少なくとも一方を用い、アクセプタやドナーをドーピングして暗導電率を向上させる手法が好ましい。あるいは、前記正孔輸送材料および前記電子輸送材料の両方を用いてもよい。具体的には、機能性有機薄膜層に用いている電子輸送材料にドナーをドーピングした層と、機能性有機薄膜層に用いている正孔輸送材料にアクセプタをドーピングした層とを積層した構造を、導電体薄膜層として用いるなどの手法である。

【0073】機能性有機薄膜層の構成としては、有機太陽電池においても有機EL素子と同様である。すなわち、有機太陽電池において、機能性有機薄膜層をバイポーラ性の有機化合物で構成する場合、前記バイポーラ性の有機化合物は π 共役系を有する高分子化合物を含むことが好適である。またその際、導電体薄膜層に対しても前記 π 共役系を有する高分子化合物を用い、アクセプタやドナーをドーピングして暗導電率を向上させる手法が好ましい。あるいは、導電体薄膜層として、アクセプタまたはドナーを添加した導電性高分子化合物を用いてもよい。

【0074】また、有機太陽電池において、正孔輸送材料からなる層と電子輸送材料からなる層を積層するなど、モノポーラ性の有機化合物を組み合わせ機能性有機薄膜層を構成する場合、導電体薄膜層に対しても、前記正孔輸送材料または前記電子輸送材料のうち少なくとも一方を用い、アクセプタやドナーをドーピングして暗導電率を向上させる手法が好ましい。あるいは、前記正孔輸送材料および前記電子輸送材料の両方を用いてもよい。具体的には、機能性有機薄膜層に用いている電子輸送材料にドナーをドーピングした層と、機能性有機薄膜層に用いている正孔輸送材料にアクセプタをドーピングした層とを積層した構造を、導電体薄膜層として用いるなどの手法で

ある。

【0075】なお、以上で述べたような全ての導電体薄膜層（オーミック導電体薄膜層）は、キャリアを注入できればよいシート抵抗を低くする必要はない。従ってその導電率は、 10^{-10} S/m^2 以上程度であれば十分である。

【0076】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について、有機EL素子や有機太陽電池を例として詳細に説明する。なお、有機EL素子は、発光を取り出すために少なくとも陽極、または陰極の一方が透明であれば良いが、本実施例の形態では、基板上に透明な陽極を形成し、陽極側から光を取り出す素子構造を記述する。実際は陰極を基板上に形成して陰極から光を取り出す構造や、基板とは逆側から光を取り出す構造、電極の両側から光を取り出す構造にも適用可能である。有機太陽電池についても、光を吸収させるため、素子の両面のうちどちらか一方が透明であればよい。

$$\phi_{ei} = L_1 / (J_1 \cdot V_1)$$

【0080】次に、この D_1 と全く等価な有機EL素子 D_2 を、 D_1 と直列に繋いだ場合を考える（図4(b)）。なお、この時の接点 C_1 は、 D_1 と D_2 とをオーミックに接続しているものとする。

【0081】ここで、素子全体（すなわち D_1 と D_2 とを接続した構造を有する素子 D_{all} ）に、図4(a)で印加した電圧に比べて2倍の電圧 $V_2 (= 2V_1)$ を印加したとする。すると、 D_1 と D_2 とが等価であるため、図4(b)に示

$$\phi_{e2} = 2L_1 / (J_1 \cdot 2V_1) = L_1 / (J_1 \cdot V_1)$$

【0083】上記式(3)と上記式(4)を比較してわかるとおり、パワー効率で考えれば図4(a)と図4(b)では変化はなく、 V_1 と J_1 から L_1 に変換されるというエネルギー保存則は守られている。しかしながら電流効率は、見かけ上2倍、すなわち L_1/J_1 から $2L_1/J_1$ に増加する。これは有機EL素子にとって重要な意味を持つ。つまり、直列に接続する有機EL素子を増やし、その数を増やした分だけ電圧をより多く印加し、電流密度は一定に保っておくことで、電流効率は高めることができるのである。

【0084】この概念をより一般化すると、全く等価な有機EL素子を n 個直列にオーミック接続した場合、電流密度を一定に保ったまま、電圧を n 倍にすることで n 倍の輝度を得ることができる。この性質は、有機EL素子において輝度と電流密度が比例関係にあることに起因している。

【0085】もちろん、異なる有機EL素子を直列に接続した場合でも、各々の有機EL素子から放出される輝度は異なるが、電圧を多く印加することで一つの有機EL素子よりは多くの輝度を取り出すことができる。その概念図を図5に示す。

【0086】図5で示したとおり、異なる有機EL素子

【0077】まず、有機EL素子において、超薄膜に由来する信頼性の悪さを克服し、さらには流れる電流に対して放出される光の割合（すなわち電流効率）を向上させる手段として、単純なデバイス構造の観点からは、例えば有機EL素子を直列に接続すればよい。このことは以下のように説明される。

【0078】図4(a)に示すように、ある電圧 V_1 を印加することによって J_1 の電流密度を有する電流が流れ、単位面積当たり L_1 の光エネルギー（あるエネルギーをもったフォトンが放出されたとして、そのエネルギーとフォトン数との積に相当する）で発光する有機EL素子 D_1 があるとする。この時のパワー効率 ϕ_{ei} （与えられた電気エネルギー（電力）に対する発光のエネルギーのことであり、エネルギー変換効率と同義である）は、以下の式で与えられる。

【0079】

【数3】

(3)

したように D_1 および D_2 にはそれぞれ V_1 ずつの電圧が印加され、共通の電流密度 J_1 の電流が流れる。従って、 D_1 および D_2 はそれぞれ L_1 ずつの光エネルギーで発光するため、素子全体 D_{all} からは2倍の光エネルギー $2L_1$ を得ることができるのである。

【0082】この時のパワー効率 ϕ_{e2} は、以下の式で与えられる。

【数4】

(4)

D_1 と D_2 を直列に接続し、一つの有機EL素子（ D_1 ないしは D_2 ）に J_1 の電流を流すのに必要な電圧（ V_1 ないしは V_2 ）よりも高い電圧 V_1+V_2 を印加すると、 J_1 の電流で $L_1+L_2 (>L_1, L_2)$ の輝度を取り出すことができる。

【0087】このとき、例えば D_1 を青色発光素子、 D_2 を黄色発光素子とすることで、混色できれば白色発光となるので、従来よりも電流効率の高い、ひいては素子の寿命も長い白色発光素子も可能となる。

【0088】このように、素子を直列にオーミック接続させることで、見かけの電流効率を向上させ、より少ない電流で大きな輝度を得ることができる。このことはすなわち、同じ輝度の光を放出させるのに必要な電流を、従来よりも小さくすることができることを意味する。しかも、電圧さえ多く印加してもよいのであればいくらかでも有機EL素子を接続することができ、全体の膜厚は厚くすることができる。

【0089】しかしながら、上記のように、単純に有機EL素子を直列に接続する場合にも、問題点が存在する。これは有機EL素子の電極および素子構造に由来する問題であるが、図6を用いて説明する。図6(a)は図4(a)の有機EL素子 D_1 の断面図、図6(b)は図4(b)の素子全体 D_{all} の断面図を模式的に表したものである。

【0090】通常の有機EL素子の基本構造(図6(a))は、基板601上に透明電極602(ここでは陽極であり、一般にはITOなどが用いられる)を設け、電流を流すことで発光を呈する機能性有機薄膜層(以下、「有機EL層」と記す)604を成膜し、陰極603を形成することで作製されている。この場合、光は透明電極(陽極)602から取り出される。陰極603は、通常仕事関数の低い金属電極、あるいは電子注入を補助する陰極バッファ層と金属導電膜(アルミニウムなど)を併用したものをを用いる。

【0091】このような有機EL素子を単純に二つ直列に接続する場合(図6(b))、一番目の透明電極(陽極)602a上に一番目の有機EL層604a、一番目の陰極603a、二番目の透明電極(陽極)602b、二番目の有機EL層604b、二番目の陰極603bが順次積層される構造になる。すると、二番目の有機EL層604bで放出される光は、一番目の陰極603aが金属であるために透過できず、素子の外に取り出すことができない。したがって、上下の有機EL素子の発光を混色し、白色光にするなどの工夫もできなくなる。

【0092】例えば、陽極、陰極両方に透明電極であるITOを用いる技術も報告されている(非特許文献6:G. Parthasarathy, P. E. Burrows, V. Khalfin, V. G. Kozlov, and S. R. Forrest, "A metal-free cathode for organic semiconductor devices", J. Appl. Phys., 72, 2138-2140 (1998))。これを用いれば第一の陰極603aを透明にできるため、第二の有機EL層604bから放出される光を取り出すこともできる。しかしながら、ITOは主としてスパッタリングによって形成されるため、有機EL層604aに対するダメージが懸念される。また、プロセス的にも、蒸着による有機EL層の成膜とスパッタリングによるITOの成膜を繰り返さなければならず、煩雑になってしまう。

【0093】そこで、直列に素子を接続することで電流効率を向上できるという概念と同様に電流効率を向上できる上に、素子の透明性も問題なくクリアできるより好ましい形態は、例えば図7のような構成である。

【0094】図7は、基板701に設けた透明電極(陽極)702上に、一番目の有機EL層704a、一番目の導電体薄膜層705a、二番目の有機EL層704b、陰極703が順次積層された構造である。この場合、一番目の導電体薄膜層705aは、有機半導体にアクセプタやドナーをドーブしたものを適用することにより、有機EL層とほぼオーミックに接続できる(正孔・電子両キャリアを注入できる)上に、透明性もほぼ維持できる。したがって、二番目の有機EL層703bで生じる発光も取り出すことができ、単純には電圧を二倍にすることで電流効率を二倍にすることができる。

【0095】しかも、プロセスは全て一貫(例えば、低分子を用いるのであれば真空蒸着のようなドライプロセ

ス、高分子を用いるのであればスピンコートのような湿式プロセス)で作製できるため、煩雑さは存在しない。

【0096】なお、図7では二つの有機EL層を設けた構造であるが、先に述べたとおり、電圧さえ多く印加してもよいのであれば、多層とすることができる(無論、各有機EL層と有機EL層との間は、導電体薄膜層が挿入されている)。したがって、超薄膜に由来する有機半導体素子の信頼性の悪さを克服できる。

【0097】この思想は、有機EL素子と逆の機構とも言える有機太陽電池にも、当然当てはまる。このことは以下のように説明される。

【0098】ある光エネルギー L_i により電流密度 J_i の光電流が生じ、 V_i の起電力が生じる有機太陽電池 S_i があったとする。この S_i を n 個直列にオーミック接続し、そこに nL_i の光エネルギーを照射した時、もし仮に、 n 個全ての太陽電池 S_i に対して等価な光エネルギー($=nL_i/n=L_i$)を供給することができれば、 n 倍の起電力($=nV_i$)を得ることができる。要は、直列に繋いだ複数の有機太陽電池がどれも光吸収できるのであれば、その分起電力は増えるのである。

【0099】例えば、二つの有機太陽電池を直列に繋ぐことで、起電力が向上する報告がある(非特許文献7:Masahiro HIRAMOTO, Minoru SUEZAKI, and Masaaki YOKOYAMA, "Effect of Thin Gold Interstitial-layer on the Photovoltaic Properties of Tandem Organic Solar Cell", Chemistry Letters, pp.327-330, 1990)。非特許文献7では、二つの有機太陽電池(front cellおよびback cell)の間に金の薄膜を挿入することにより、光照射による起電力が向上する結果を得ている。

【0100】しかしながら、非特許文献7においても、光の透過性の観点から金の薄膜の厚みは3nm以下としている。すなわち、金を光が透過できるほどの超薄膜とし、back cellまで光が到達できるよう設計しなければならないのである。しかも、数nmオーダーの超薄膜では、その再現性にも問題がある。

【0101】このような問題点も、本発明を適用することにより解決することができる。すなわち、非特許文献7のような有機太陽電池の構造において、金の薄膜の部分に、本発明を適用すればよいのである。そうすることにより、二つの素子を直列に繋ぐのではなく、従来よりも膜厚の厚い上に効率の高い、一つの有機太陽電池として利用することができる。

【0102】以上では、有機EL素子および有機太陽電池を例に、本発明の基本的な概念および構成を述べた。以下では、本発明に用いる導電体薄膜層の構成として好ましいものを列挙する。ただし、本発明はこれらに限定されない。

【0103】まず、導電性を有する、すなわち多数のキャリアを有するという観点から、種々の金属薄膜を用いることができる。具体的には、Au、Al、Pt、Cu、Niなど

が挙げられる。なお、これらの金属を導電体薄膜層として適用する場合には、可視光を透過できる程度の超薄膜（数nm～数十nm程度）であることが好ましい。

【0104】また、特に可視光透過性の観点からは、種々の金属酸化物薄膜を用いることができる。具体的には、ITO、ZnO、CuO、SnO₂、BeO、酸化コバルト、酸化ジルコニウム、酸化チタン、酸化ニオブ、酸化ニッケル、酸化ネオジム、酸化バナジウム、酸化ビスマス、酸化ベリリウムアルミニウム、酸化ホウ素、酸化マグネシウム、酸化モリブデン、酸化ランタン、酸化リチウム、酸化ルテニウム、などが挙げられる。また、化合物半導体薄膜を用いることも可能であり、ZnS、ZnSe、GaN、AlGa


N、CdSなどがある。

【0105】本発明では特に、導電体薄膜層を有機化合物で構成できることが特徴的である。例えば、p型有機半導体とn型有機半導体を混合し、導電体薄膜層を形成する手法がある。

【0106】p型有機半導体の代表例としては、下記式（1）で表されるCuPcの他、他の金属フタロシアニンや無金属フタロシアニン（下記式（2））が挙げられる。また、TTF（下記式（3））、TTT（下記式（4））、メチルフェノチアジン（下記式（5））、N-イソプロピルカルバゾール（下記式（6））などもp型有機半導体として利用可能である。さらに、TPD（下記式（7））、 α -NPD（下記式（8））、CBP（下記式（9））といったような、有機EL等で用いられる正孔輸送材料を適用してもよい。


【0107】

【化1】




(1)

【化2】




(2)

【化3】




(3)

【化4】




(4)

【化5】




(5)

【化6】




(6)

【化7】




(7)

【化8】



(8)

【化9】



(9)

【0108】n型有機半導体の代表例としては、下記式

（10）で表されるF16-CuPcの他、PV（下記式（11））、Me-PTC（下記式（12））、PTCDA（下記式（13））のような3, 4, 9, 10-ペリレンテトラカルボン酸誘導体や、ナフタレンカルボン酸無水物（下記式（14））、ナフタレンカルボン酸イミド（下記式（15））などが挙げられる。また、TCNQ（下記式（16））、TCE（下記式（17））、ベンゾキノン（下記式（18））、2, 6-ナフトキノン（下記式（19））、DDQ（下記式（20））、p-フルオランイル（下記式（21））、テトラクロロジフェノキノン（下記式（22））、ニッケルビスジフェニルグルオキシム（下記式（23））などもn型有機半導体として利用可能である。さらに、Alq₃（下記式（24））、BCP（下